



ELEGOO Rapid PLA+ Filament White (Blanc) 1.75 mm 1 kg

[Read More](#)

SKU: 3DW1D4F3L1SPC

Price: 239.00 DH

Stock: instock

Categories: [PLA](#), [Filaments 3D](#), [Filament PLA](#)

Product Description

PLA+ pour impression rapide Elegoo

Grande vitesse d'impression

Le filament Rapid PLA+ d'Elegoo possède un bon équilibre entre sa fluidité et sa température de fusion, ce qui lui permet de s'écouler à une vitesse pouvant aller jusqu'à 600 mm/s. Vous aurez vos print rapidement sans pour autant perdre en qualité !

Solidité et résistance améliorées

Le filament Rapid PLA+ d'Elegoo possède une haute résistance à la rupture, ce qui le rend plus solide. Moins de fissures, moins de fragilité ! Vos impressions resteront fidèle à leur forme originale et ont moins de risques de déformation.

Bonne adhésion entre les couches

Grâce à sa bonne capacité de refroidissement, les couches adhèrent mieux entre elle ce qui fait de ce filament un allié de choix dans l'impression de ponts et de dénivelés. Le rendu de surface est lisse avec peu de couches visibles.

Précision dimensionnelle de 0,02 mm

Le Rapid PLA+ d'Elegoo offre une précision dimensionnelle de plus ou moins 0,02 mm et un diamètre de 1,75 mm, ce qui garantit une sortie de filament constante tout en

réduisant le risque de bouchage de buse.

Caractéristiques du filament

Poids (net)	1 kg
Diamètre du filament	1,75 mm
Densité	1,20 g/cm ³
Température de distorsion thermique	53 °C (0,45 MPa)
Indice de fluidité	8,2 g/10 min
Résistance à la traction	≥ 60 MPa
Élongation à la rupture	19 %
Résistance à la flexion	80 MPa
Module de flexion	2680 MPa
Force d'impact IZOD	3,85 kJ/m ²

Comparaison des paramètres d'impression des PLA Elegoo

	PLA	PLA+	RAPID PLA+
Poids (net)	1 kg	1 kg	1 kg
Diamètre du filament	1,75 mm	1,75 mm	1,75 mm
Vitesse d'impression	30-70 mm/s	30-70 mm/s	30-600 mm/s
Densité	1,20 g/cm ³	1,25 g/cm ³	1,20 g/cm ³
Température de distorsion thermique	53 °C (0,45 MPa)	53 °C (0,45 MPa)	53 °C (0,45 MPa)
Indice de fluidité	14 g/10 min	10 g/10 min	8,2 g/10 min
Résistance à la traction	≥ 50 MPa	≥ 60 MPa	≥ 60 MPa
Élongation à la rupture	11,2 %	23 %	19 %
Résistance à la flexion	91 MPa	76 MPa	80 MPa
Module de flexion	1913 MPa	1911 MPa	2680 MPa
Résistance aux chocs (Charpy)	5,4 kJ/m ²	9 kJ/m ²	3,85 kJ/m ²